

## Hoogglans lak

Februari 2012

### OMSCHRIJVING

Luchtgedroge lakverf voor binnen, gebaseerd op een watergedragen polyurethan-alkydemulsie.

### GEBRUIKSDOEL

Aflakken van hout en andere ondergronden, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag voorzien van grondverf. Geeft een hoogwaardige bescherming.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra dekkend
- Resistent tegen vet, vuil en reinigingsmiddelen
- Goede vloeiing
- Kras- en slijtvast
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Egaal van aanzien

### KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in 7 ready mixed kleuren, 56 custom mixed en 28 Modern Minerals kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem. Het mengsysteem adviseert zonnig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren. Hoogglans wordt na 1 week bij ca. 20 °C bereikt.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
<b>Hout</b>	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
<b>Staal</b>	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal
<b>Plamuren</b>	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE Hoogglans lak.

#### ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

<b>Algemeen</b>	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
<b>Hout</b>	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf.
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE Hoogglans lak.

#### ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

<b>Algemeen</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water en ammonia of met Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
<b>Hout</b>	Kaal gemaakt hout impregneren met verdunde grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf.
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel.
<b>Afwerken</b>	Voor- en aflakken met HistorONE Hoogglans lak.



**VERWERKING VAN DE VERF**

<b>Gereedschap</b>	Mixkwast (varkenshaar/kunststofvezel). Velvet (velours) lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

**UITSTRIJKVERMOGEN**

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

**DROGING BIJ 20° C**

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 5 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
<b>Overschilderbaar</b>	Tweede laag na ca. 16 uur.

**REINIGEN**

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

**HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES**

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

**PRODUCTGEGEVENS****VERF IN DE BUS**

<b>Verpakking</b>	250 cc; 500 cc ; 750 cc ; 1 ltr; 2,5 ltr
<b>Vloeistofdikte</b>	Strijkklaar

**DROGE VERFLAAG**

- Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.