

Goud

Juni 2008

OMSCHRIJVING

Goudkleurige verf voor binnendecoraties gebaseerd op een gemodificeerde alkydhars.

GEBRUIKSDOEL

Decoratieve afwerking in een goudkleur van diverse ondergronden, voorzien van een lak of grondverflaag.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Decoratieve goudkleur
- Kan enigszins afgeven
- Gemakkelijk verwerkbaar

KLEUR EN GLANS

Goud
Zijdeglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
Hout	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van grondverf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Loodvrije menie.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Histor Goud aanbrengen.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Supergrondverf.
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Loodvrije menie.
Afwerken	Histor Goud aanbrengen.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Impregneren en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout gronden met Histor Supergrondverf
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Loodvrije menie.
Afwerken	Histor Goud aanbrengen.

Opmerking	Histor Goud is een decoratieve afwerklaag voor binnen. Kan enigszins afgeven
------------------	---



Goud

Juni 2008

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Varkensharen kwast, of lakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% terpentijn. Om te spuiten ca. 15% wasbenzine.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap. En van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 16 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog	Na ca. 4 uur.
Kleefvrij	Na ca. 6 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
Afplakbaar	Na ca. 24 uur, gebruik een speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS		DROGE VERFLAAG	
Verpakking	125 cc ; 250 cc	• Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.	
Vloeistofdikte	Strijkklaar		

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.