



Perfect Base Tegelferf

december 2014

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende grondverf en aflakverf voor binnen, op basis van een gemodificeerde Alkydhars.

GEBRUIKSDOEL

Het gronden en aflakken van vele soorten geglazuurde muurtegels. Door de grote verscheidenheid aan geglazuurde tegels is het raadzaam vooraf een proefstuk op te zetten. Ongeschikt voor constante waterbelasting.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitstekende hechting
- Goed reinigbaar
- Grondverf en aflak in één
- Kras- en stootvast
- Goede dekking
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede vloeiing

KLEUR EN GLANS

Wit en ral 9010.

Daarnaast in 1250 Histor kleuren en vele andere kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem.

Zijdeglans

Verf types op basis van Alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij onvoldoende daglicht (zoals in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren gaan afwijken. Dit heeft uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het Alkydharsbindmiddel. Voor gebruik in donkere of lichtarme ruimtes adviseren we Histor Perfect Finish Lak Acryl Zijdeglans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen.
Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.

Afwerken

Voor- en aflakken met Histor Perfect Base Tegelferf. Tussen het aanbrengen van de lagen door, licht matteren met een Scotch Brite schuurmatje.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.
PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



Perfect Base Tegerverf

decemberer 2014

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet(velours)lakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Aanbevolen: Ca. 40 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 á 2 kwastlagen of rollagen.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² /l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 3 uur.
Kleefvrij	Na ca. 8 uur.
Schuurbaar	Na ca. 24 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
Afplakbaar	Na ca. 24 - 48 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 24 uur. Hoe dikker de aangebrachte verflaag, des te trager de droging.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	0.50 liter; 0.75 liter; 1 liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.

DROGE VERFLAAG

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.