



Perfect Finish Lak Zijdeglans

juni 2012

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende lakverf voor buiten en binnen op basis van een gemodificeerde Urethan-Alkydhars.

GEBRUIKSDOEL

Het aflakken van hout en andere ondergronden, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag voorzien van grondverf.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Egaal aanzien
- Krasvast en slijtvast
- Weerbestendig
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede droging bij lage temperaturen
- Extra dekkend

KLEUR EN GLANS

Uitgelezen collectie ready mix kleuren. Daarnaast in 1250 Histor kleuren en vele andere kleuren door middel van 5 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem. Het mengsysteem adviseert zo nodig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren.

Zijdeglans. De definitieve glansgraad wordt na ca. 3 weken bij 20 °C bereikt.

Verf types op basis van Alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij onvoldoende daglicht (zoals in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren gaan afwijken. Dit heeft uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het Alkydharsbindmiddel. Voor gebruik in donkere of lichtarme ruimtes adviseren we Histor Perfect Finish Lak Acryl Zijdeglans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.
Hout	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren en behandelen met Histor Perfect Base Grondverf voor Hout. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen en goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Loodvrije Menie.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden met Histor Perfect Base Grondverf voor Hout om eventuele zuiging weg te nemen.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Lak Zijdeglans.

ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Hout.
Staal	Zorgvuldig schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Loodvrije Menie.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Lak Zijdeglans.

ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout behandelen met Histor Perfect Base Grondverf voor Hout.
Staal	Zorgvuldig schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Loodvrije Menie.
Afwerken	Voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Lak Zijdeglans.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



Perfect Finish Lak Zijdeglans

juni 2012

VERWERKING VAN DE LAK

Gereedschap	Varkensharen kwast of velours lakroller.
Voor gebruik	Lak goed roeren.
Droge laagdikte	Aanbevolen: Ca. 40 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 á 2 volle kwastlagen of rollagen.
Temperatuur	Lak op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 16 m ² /l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20 °C

Stofdroog	Na ca. 3 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Alleen indien nodig met een Scotch Brite schuurmatje.
Afplakbaar	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verlaag	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

LAK IN DE BUS

Verpakking	0.50 liter; 0.75 liter; 1 liter; 2.5 liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.

DROGE LAKLAAG

Optimale eigenschappen worden bereikt na 3 weken bij ca. 20 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.