

Histor Perfect Finish Highlights Sparkling Sterling

Juni 2008

OMSCHRIJVING

Decoratieve transparante muurverf op basis van watergedragen kunstharsdispersie met een toevoeging van schitterende zilverdeeltjes voor een uniek highlights effect.

GEBRUIKSDOEL

Histor Highlights Sparkling Sterling geeft een sprankelend effect en laat zich vooral mooi combineren met alle wit, grijs en zwarttinten. Niet geschikt voor vochtige ruimte.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uniek Highlights effect
- Zilverdeeltjes zakken niet uit.
- Milde geur
- Eenvoudig verwerkbaar
- Decoratief

KLEUR & EFFECT & GLANS

Sparlink Sterling bestaat uit schitterende zilverdeeltjes, die samen met de lichtinval je muur tot leven brengt. Afhankelijk van de ondergrondkleur ontstaat een mysterieus, spannend of juist sophisticated resultaat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wandvoorstrijk (behandel de gehele muur). Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Sparkling Sterling wordt gebruikt.

Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wandvoorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende Voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken. Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Sparkling Sterling wordt gebruikt.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.

Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties behandelen met Histor Fixerende Voorstrijk. Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Sparkling Sterling wordt gebruikt.

Afwerking

Breng Histor Sparkling Sterling aan over de gekozen Histor Perfect Finish muurverf.



Juni 2008

Histor Perfect Finish Highlights Sparkling Sterling

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Vachtroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren. Sparkling Sterling gelijkmatig door de transparante muurverf roeren.
Verdunning	Verdunnen niet nodig.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 laag.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen de 10 °C en 25 °C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.
Werkwijze	Breng indien gewenst eerst een laag Histor Perfect Finish muurverf in een gekozen ondergrond kleur aan. Laat de verflaag minimaal 4 uur drogen bij kamertemperatuur. Meng al roerend de Sparkling Sterling voorzichtig door de transparante muurverf. Roer goed door. De verf is nat melkachtig van kleur maar droogt transparant op. Breng vervolgens met een vachtroller de Histor Highlights Sparkling Sterling aan.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap, en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	5-7 m ² /l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op verpakking.

DROGING BIJ ca. 20° C

Stofvrij	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 4-6 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 12 maanden houdbaar.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking 0.75 liter basis en toevoeging
0.20 gram zilverdeeltjes

Vloeistofdikte Gereed voor verwerking.

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad van dit product.