

# Histor The Color Collection Krijtverf

september 2017

## ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdunbare krijtverf voor binnen, op basis van kunstharingsdispersie.	
Gebruiksdoel	Het schilderen van behandelde en onbehandelde minerale en houten ondergronden. Met deze verf kunnen diverse effecten gecreëerd worden; whitewash, brocante/verouderde effecten en doorschuureffect. Voor een extra bescherm laag afwerken met een geschikte wax of matte watergedragen vernis.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poedermatte uitstraling</li> <li>• Waterverdunbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente dekking</li> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li> </ul>
Kleur	Verkrijgbaar in kant en klare kleuren en kleuren uit de Histor Color collection door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengstelsel.	
Glans	Poedermat.	

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p><b>Algemeen</b> Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.</p> <p><b>Hout</b> Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren, bij eikenhouten ondergronden voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p><b>Plamuren</b> Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p><b>Afwerken</b> Voor- en aflakken met Histor The Color Collection Krijtverf.</p>	
------------	--	--

## VERWERKING

Gereedschap	Spalter, stugge kortharige kwast en/of blokkwast.	
Voor gebruik	Verf goed roeren.	
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 40 micrometer.	
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.	
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.	
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.	
Rendement	<p><b>Praktisch rendement</b> Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.</p> <p><b>Theoretisch rendement</b> Ca. 10m<sup>2</sup>/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.</p>	

# Histor The Color Collection Krijtverf

september 2017

## DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Schuurbaar	Na ca. 4 uur.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 4-6 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0,5 liter en 1.0 liter
Vloeistofdikte	Strijkklaar
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstant en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail [Info@histor.nl](mailto:Info@histor.nl), [www.histor.nl](http://www.histor.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.